

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета 24.1.086.01 на базе ИНХ СО РАН
по диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук
**Ромадиной Елены Игоревны «Дизайн новых материалов для органических проточных
аккумуляторов» по специальности 1.4.4. Физическая химия**

Комиссия диссертационного совета 24.1.086.01 на базе ФГБУН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН в составе: председателя – доктора физико-математических наук, профессора **Окотруба Александра Владимировича**, членов комиссии – доктора химических наук **Булушевой Любовь Геннадьевны** и доктора химических наук, профессора **Миронова Игоря Витальевича** в соответствии с п. 31 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093 (в ред. от 07.06.2021 г.), на основании ознакомления с диссертацией на соискание ученой степени кандидата химических наук **Ромадиной Елены Игоревны** и состоявшегося обсуждения принял **следующее заключение:**

1. Соискатель ученой степени кандидата химических наук соответствует требованиям п.п. 2-4 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2013 г. № 842 в ред. от 20.03.2021 г.), необходимым для допуска его диссертации к защите.
2. Диссертация на тему «Дизайн новых материалов для органических проточных аккумуляторов» в полной мере соответствует специальности 1.4.4. Физическая химия (химические науки), к защите которой представлена работа.
3. Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены в 3 статьях, опубликованных Ромадиной Еленой Игоревной в международных журналах, индексируемых в международных информационно-библиографических системах Web of Science и Scopus, а также в тезисах 7 докладов на российских и зарубежных научных конференциях. Получен один патент РФ на изобретение. Представленные соискателем сведения об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны.
4. Оригинальность текста диссертации составляет 98 % от общего объема текста; цитирование оформлено корректно по всему тексту; заимствованного материала, использованного в диссертации без ссылки на автора либо источник заимствования, не обнаружено; научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, но без ссылок на соавторов, не выявлено. Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен тексту диссертации, размещенной на официальном сайте ИНХ СО РАН.
5. В рамках диссертации впервые исследованы соединения на основе триариламинов в качестве католитов для органических неводных проточных аккумуляторов. Были синтезированы соединения с растворимостью от 2.2 М до полной смешиваемости с MeCN, обладающие обратимыми и стабильными реакциями окисления (потенциалы восстановления 0.03–0.61 В относительно Ag/AgNO₃) за счет замещения всех *пара*-положений фенильных колец этиленгликоловыми заместителями и атомами брома. Исследованы неводные проточные аккумуляторы на основе четырех соединений в качестве католитов и

производного виологена (**A1**) в качестве анолита и фоновыми электролитами с солями NaClO_4 и TBABF_4 . Показано, что соединения с двумя азотными центрами не обладают высокими практическими емкостями, что может быть объяснено затруднением в протекании двухэлектронного редокс-процесса. Также установлено, что соединение **M3** ($\text{NPh}_3\text{Br}_2(\text{PEG})$, $\text{PEG} = -(\text{OCH}_2\text{-CH}_2)_2\text{-OCH}_3$) является наиболее перспективным католитом для дальнейших исследований благодаря его способности смешиваться с ацетонитрилом в любых пропорциях, высокому потенциалу окисления (0.57 В относительно Ag/AgNO_3), способности достигать высоких значений емкости и стабильности при работе в неводных проточных аккумуляторах.

Проведено сравнение новой композитной мембраны на основе поливинилиденфторида и керамики $\text{Li}_{1.4}\text{Al}_{0.4}\text{Ge}_{0.2}\text{Ti}_{1.4}(\text{PO}_4)_3$ и коммерческой мембранны Neosepta AHA как сепараторов для неводных проточных аккумуляторов. Композитная мембрана обладает более высокой ионной проводимостью $(2.7 \pm 0.6) \cdot 10^{-4}$ См cm^{-1} и низким сопротивлением $10\text{-}15$ Ом cm^2 по сравнению со значением 80 Ом cm^2 для мембранны Neosepta AHA, но более высокими скоростями кроссовера органических редокс активных компонентов (в диапазоне от $3.6 \cdot 10^{-6}$ $\text{cm}^2 \text{мин}^{-1}$ до $1.6 \cdot 10^{-5}$ $\text{cm}^2 \text{мин}^{-1}$ для соединений **M3** и **A1**). Было проведено сравнение характеристик непроточных ячеек (h-cell) на основе системы **M3/A1** с различными мембранами. В случае использования смешанных электролитов, непроточная ячейка с композитной мембраной обладала схожими зарядно-разрядными характеристиками, но более низким сопротивлением по сравнению с аналогичной ячейкой с мембранны Neosepta AHA (Кулоновская эффективность выше 97 %, разрядная емкость после 50 циклов составляла 70 % от теоретического значения).

Впервые исследовано соединение на основе феназина (**A2**) в качестве анолита для неводных проточных аккумуляторов. **A2** обладает обратимой и стабильной реакцией одноэлектронного восстановления при потенциале -1.72 В относительно Ag/AgNO_3 , быстрой диффузией и отличной растворимостью в ацетонитриле (>2.5 М). Неводный проточный аккумулятор на основе системы **M3/A2** обладает напряжением 2.3 В, высокими емкостями в течение 50 циклов работы и Кулоновской эффективностью выше 95 %.

Получено и охарактеризовано новое водорастворимое производное феназина **A3**, содержащее солюбилизирующие заместители с четвертичными аммонийными группами, в качестве анолита для водных проточных аккумуляторов. **A3** обладает обратимой реакцией восстановления в широком диапазоне pH с потенциалами: -0.85 В (1.0 М KOH), -0.67 В (1.0 М NaCl), -0.26 В и 0.05 В (1.0 М H_2SO_4). Было показано, что проточный аккумулятор на основе системы **TEMPOL/A3** обладает стабильной работой в течение 100 зарядно-разрядных циклов с падением емкости $0.25 \text{ mA} \cdot \text{ч л}^{-1}$ за цикл и практической емкостью 72 % от теоретической после 100 циклов работы. Проточный аккумулятор на основе **VOSO₄/A3** с кислой средой фонового электролита протестирован в течение 325 зарядно-разрядных циклов, падением емкости составило $1.29 \text{ mA} \cdot \text{ч л}^{-1}$ за цикл.

Комиссия рекомендует:

1. Принять к защите на диссертационном совете 24.1.086.01 на базе ИНХ СО РАН диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук **Ромадиной Елены Игоревны** «Дизайн новых материалов для органических проточных аккумуляторов».

2. Утвердить официальными оппонентами:

- Шундрина Леонида Анатольевича, доктора химических наук, заведующего Лабораторией электрохимически активных соединений и материалов, ФГБУН Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск;
- Антипова Анатолия Евгеньевича, доктора химических наук, профессора Научно-образовательной лаборатории “Электроактивные материалы и химические источники тока” ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», г. Москва

3. Утвердить в качестве ведущей организации **Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ФИЦ ХФ РАН)**, г. Москва



д.ф.-м.н., профессор Окотруб Александр Владимирович

д.х.н. Булушева Любовь Геннадьевна

д.х.н., профессор Миронов Игорь Витальевич

